

## PAA03W9产品物性表

➤ 中砂/幼砂，乳白色，抗紫外老化

序号	物性	性能指标	单位	测试标准
光学性能	透光率	85	%	ASTM D1003
	雾度	95±2	%	ASTM D1003
物理性能	密度	1.2	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
	吸水率	0.3	%	ASTM D570
机械性能	拉伸强度	65	MPa	ISO 527
	断裂伸长率	>50	%	ISO 527
	弯曲强度	85	MPa	ISO 178
	拉伸模量	2300	MPa	ISO 178
电性能	介电常数	3	-	IEC60250
	表面电阻率	1.00E+16	Ω/square	IEC 60093
	体积电阻率	1.00E+17	Ω-cm	IEC 60093
热性能	热传导率	0.2	W/(m*K)	ASTM D5470
	收缩率	0.5~0.7	%	ASTM D1204
	维卡软化温度	150	℃	ISO 11357
可燃性	阻燃等级	V-2	UL94	

注:本测试仅供参考,不作为绝对应用指标.

品誠塑膠科技(上海)有限公司

电话: 021-59869888

传真: 021-59869998

邮件: [mail@pcsj.com.cn](mailto:mail@pcsj.com.cn)

网址: [www.pc-film.net](http://www.pc-film.net)

